

ITEM	DATOS	UNIDAD	PEDIDO	OFRECIDO	COMENTARIO
1	Empresa proveedora		(*)		
2	Fabricante	(*)		
3	Marca	(***)		
4	Modelo	(*)		
5	País de procedencia	(*)		
6	Norma de fabricación y de ensayos	ANSI 05.1, AWPA		
7	Forma de la sección transversal	Redonda		
8	Material	Madera preservada		
9	Especie forestal	Coníferas (longleaf, shortleaf, loblolly y slash		
10	Nombre botánico	Pinus (echinata, elliotti, palustri y taeda		
11	Nombre comercial	Pino amarillo del Sur		
12	Características mecánicas				
12.1	Clase	4		
12.2	Carga de trabajo en la cima	kN	10.68		
12.3	Resistencia mínima de la fibra	Kpa	55,158		
12.4	Módulo de elasticidad (en condición verde)	MPa	10,200		
13	Características dimensionales				
13.1	Logitud total	m	10.5		
13.2	Diámetro de la cima	mm	170"		
13.3	Diámetro a 1.83m de la base	mm	255"		
13.4	Peso aproximado	kg	(*)		
14	Características de preservación				
14.1	Sustancia preservante	CCA tipo C		
14.2	Método de tratamiento	Vacio-presión		
14.3	Retención mínima del preservativo	kg/cm ²	9.6		
14.4	Penetración mínima del preservativo	%	100		
14.5	Tiempo de secado previo a la impregnación	días	(*)		
14.6	Tiempo de secado posterior a la impregnación	días	(*)		
14.7	Humedad máxima al momento de impregnar	%	25		
15	Presentación de muestra	No		
16	Garantía	Años	20		

(*) A indicar por el oferente

** Se permitirá una tolerancia de + 5 mm

(***) Timbrado en material en alto o bajo relieve

Fecha de actualización: 09/02/12

Fecha de la oferta

Nombre y firma del oferente

Sello

COMENTARIOS:

1- Este material cumplirá con todas las indicaciones detalladas en la especificación técnica correspondiente.

2- En caso de haber una solicitud adicional por parte de La Distribuidora o que el Fabricante entienda deba entregar información adicional, para la correcta evaluación de la propuesta, se deberá hacer por escrito y ser anexado a esta planilla de Datos Garantizados.