



### Descripción:

CRUCETA DE ACERO, galvanizado en caliente con un espesor de 100  $\mu$ , según norma ASTM 123 - 78, manufactura y plan de agujero según diseño adjunto.


#### DETALLES DE CRUCETA 16'



#### DETALLES DE DIMENSIONES DE AGUJEROS ESTANDAR Y CORRIDO



#### DETALLE SECCION DE CHANNEL



#### NOTA:

Los agujeros corridos se localizan solamente en los dos extremos de ambas crucetas de 22 y 16 pies.

Los demás agujeros son agujeros estandar, tal como se muestra en el croquis.

Las crucetas están conformadas por perfiles metálicos tipo chanel, los mismos deben ser galvanizados en caliente a 100 micras.

Las medidas en las distancias de las piezas son metros y la dispocon de agujeros estan en mm.

#### UPN PERFILES U NORMALES

DESIGNACION	kg/m	DIMENSIONES ( mm )				m2/m
		h	b	a	e	
UPN 100	10.6	152.4	50	6	8	0.312

PLANILLA DE DATOS GARANTIZADOS  
DEPARTAMENTO DE NORMATIVA  
EDENORTE DOMINICANA S.A.



CÓDIGOS

Norma	
Edenorte	1007211

CRUCETA ACERO GALV 16" X 6' X 6'

ÍTEM	UNIDAD	PEDIDO	OFRECIDO	COMENTARIO
1 Empresa proveedora	....	(*)		
2 Fabricante	....	(*)		
3 Modelo	....	(*)		
4 Normas	....	ASTM A-123-78		
5 Características Constructivas				
5.1 Material		Acero al carbono		
5.2 Protección anticorrosiva		Galvanizado en caliente		
6 Características Dimensionales		*cumplir con la ficha técnica*		
6.1 Longitud	mm(pies/pulg)	4876.80(16'-0")		
6.2 Espesor	mm	6		
6.3 Perfil	mm(pulg)	150 x 150(6"x6"x 1/4")		
7 Resistencia mecánica	(*)	(*)		
8 Recubrimiento de galvanizado	Micras	>100		
9 Certificación ISO 9000 o similar		(*)		

(\*) A indicar por el oferente

Fecha de Aprobación: 9/04/12

Fecha de la oferta

Nombre y firma del oferente

Sello

COMENTARIOS:

1- Este material cumplirá con todas las indicaciones detalladas en la especificación técnica correspondiente.

2- En caso de haber una solicitud adicional por parte de La Distribuidora o que el Fabricante entienda deba entregar información adicional, para la correcta evaluación de la propuesta, se deberá hacer por escrito y ser anexado a esta planilla de Datos Garantizados.